

Szortírozási irányelvek

Egyrétegű

Tömörfa lapok

ÖNORM 3021 szerint



SZORTÍROZÁSI IRÁNYELVEK LUC-ÉS BOROVI FENYŐ LAPOKRA

Tulajdonság	Minőségi osztály		
	A (Borovi A/B)	B	C
Általános követelmény	Repedésmentes, jó minőségű ragasztás nyílt fugák nélkül		
Struktúra, Rostlefutás	Tömör évgyűrűszerkezet, egyenes rostú	Laza évgyűrűszerkezet és kis rostcsavarodás megengedett	Megkötés nélkül
Csomosság, Javító dugózás (természetes fa dugóval)	egészséges, jól benőtt csomók, Max: 30mm lucfenyőnél, 50mm borovifenyőnél. Egyes helyenkénti javító dugózás megengedett	egészséges, jól benőtt csomók és egyenkéntieső csomók megengedett. Javító dugózás megengedett. Sorozatos egymás melletti dugózás nem megengedett	Megkötés nélkül
Elszíneződés, Gombásodás	nem megengedett	Egyes helyenkénti elszíneződés megengedett. PI. kékülés	Megkötés nélkül. Korhadás-rohadás nem megengedett.
Színes Geszt	Borovi fenyőnél megengedett	Borovi fenyőnél megengedett	Megkötés nélkül
Gyantatáska	Egyenkénti kisméretű gyantatáska megengedett	5x50 mm-ig megengedett	
Kéreg	nem megengedett	kis mennyiségben egyenként megengedett	
Repedés	nem megengedett	kis mennyiségű felületi repedés megengedett. Átmenő végrepedés 50mm hosszúra megengedett	kis mennyiségű felületi repedés és átmenő végrepedés 100mm hosszúra megengedett
Bél	bélmentes	megengedett	megkötés nélkül
Reakciófa	nem megengedett	megengedett	megkötés nélkül
Rovarrágás, rovarjárat	nem megengedett	nem megengedett	nem megengedett
Ragasztási fuga szélessége	max 0,2mm	max 0,3mm	max 0,3mm
Felületi megminkálás	hibahelyektől mentes	kevés kis méretű hibahely megengedett	megkötés nélkül